

CIRANOVA[®]
SINCE 1929



5L

Лакокрасочные материалы Ciranova[®] предназначены для профессионального применения. Инструкции, приведенные в техническом листе, основаны на проведенных необходимых испытаниях и многолетнем опыте работы. Тем не менее, пользователь должен протестировать продукт перед применением. Данное техническое описание не может являться гарантией

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ DEVAL COATINGS NV

Industrieweg 29, 8800 Beveren-Roeselare,
Belgium (Бельгия).

www.ciranova.ru
www.sotehs.ru

+7 495 774-59-94, +7 985 775-95-24

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ГРУНТОВКА ДЛЯ ПАРКЕТА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

AQUAFIX SEALER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовая к использованию экологически чистая грунтовка для паркета. Обладает высокой эластичностью. Подходит для сложных поверхностей, например, для паркета, уложенного на полы с подогревом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЛОТНОСТЬ	1,05 КГ/Л
ВЯЗКОСТЬ	30 СЕК (DIN4ММ ПРИ 20°С)
ПРОЦЕНТ ТВЁРДЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ВЕСУ	35%

СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЕ DECO-PAINT 2010

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря эластичности, подходит для всех пород дерева, для полов с подогревом и пр. Позволяет избежать склеивания стыков.

ПОДГОТОВКА

Подходит для массива дерева, шпона и пробки. Сначала провести шлифовку поверхности (зерно 120 – 150). Удалить древесную пыль.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием хорошо перемешать. Нанести валиком обильно, примерно 100 г / м². После этого можно после этого произвести финишную отделку лаком Aquafix Mono, Aquafix Magic 2K либо Aquafix project 2K.

Либо Aquafix project 2K. Промежуточная шлифовка при этом не требуется. Рекомендуется не наливать грунтовку на обрабатываемую поверхность, а использовать прямо из банки. Не применять при температуре ниже +15°С.



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высыхание: через 2-3 ч. В зависимости от количества нанесенного материала, температуры, влажности воздуха и вентиляции.



РАСХОД

При нанесении валиком: 10 - 12 м²/л

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Финишная отделка лаками Aquafix Mono и Aquafix Project 2K

ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения: 18 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использовать только тару из нержавеющей стали. Сразу после использования промыть инструмент и упаковку. Хранить и транспортировать при температуре выше +5°С. Лаки на водной основе на воздухе быстро образуют пленку. При необходимости профильтровать. Внимание: не выливать в канализацию.